Таблица 1. ЮНИСИЛ 93хх

Характеристика	ед. измерения	**9315**	**9322**	**9331**	**9340**	**718**
Цвет		розовый	белый	голубой	жёлтый	белый
Весовое соотношение компонентов		100/3	100/5	100/3	100/3	100/5
Вязкость	мПа. сек	15 000	40 000	20 000	25 000	20 000
Время жизни	ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Время отверждения	ч	8	8	8	8	24
Твердость (по Шору А)		15	20	30	40	25
Прочность на разрыв	мПа	4	4,5	4	4	3
Эластичность	%	500	600	400	300	300
Сопротивление на раздир	кН/м	18	20	18	18	15
Линейная усадка	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5