ПЕНТЭЛАСТ 91xx

табл. 1

Марка	9115-2	9121-2	9125-3	9130-9	9131-4	9135-5	9138-7	9140-8	9145-3	9155-5
Оригинальное название	710 М		710 А	720		710 Б	710 В	710 Г		
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	красн
Соотношение компонентов (весовые части)	100 : 5	100 : 5	100 : 5	1000 : 5	100 : 5	100 : 5	100 : 5	100 : 5	100 : 5	100 : 5
Вязкость, мПа . сек	9000	6000	17000	паста	25000	34000	90000	120000	15000	35000
Время жизни, ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Время отверждения, ч	24	8	24	24	8	24	24	24	8	8
Твердость, ШОР А	15	21	25	30	31	35	38	40	45	55
Прочность на разрыв, мПа	2	2	3	3	4	3	3	3	2	2
Эластичность, %	300	300	250	300	400	250	200	200	180	100
Сопротивление на раздир, кН/м	8	8	10	10	18	10	10	10	8	8
Линейная усадка, %	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5